

Технические требования



Кожа для верха обуви должна вырабатываться в соответствии с СТО 36529386-002-2010 и настоящими техническими требованиями:

Наименование продукции (артикул) Краст Флора

Рекомендуемое назначение Полуфабрикат для дальнейшей финишной отделки

Вид сырья Бычок, яловка легкая, средняя; бычина легкая, средняя;
бугай легкий, тяжелый

Метод дубления Бесхромовое

Конфигурация Полукожа, полукожи без воротков, целые кожи

Толщина, характерная для данного артикула В диапазоне от 1,4 до 2,6

Цвет Чёрный, цветной

Способ, характер и вид отделки, требования к внешнему виду Кожи барабанного крашения, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью.

Показатели химического состава и физико-механических свойств

Напряжение при появлении трещин лицевого слоя, 10 МПа, не менее,

при толщине до 1,6	1,2
от 1,61	1,4

Предел прочности при растяжении, 10 МПа, не менее,

при толщине до 1,6	1,4
от 1,61	1,6

Удлинение при напряжении 10 МПа, %

20 - 55

Массовая доля окиси хрома, %, не более

0,2

Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями, %, не менее

6

РАЗРАБОТАНО
Главный технолог

Б.В. Ефиманова