


## Технические требования



Кожа для верха обуви должна вырабатываться в соответствии с СТО 36529386-002-2010 и настоящих технических требований:

Наименование продукции (артикул)	Краст Юфть
Рекомендуемое назначение	Полуфабрикат для дальнейшей финишной отделки или для деталей верха обуви
Вид сырья	Яловка легкая, средняя, бычина легкая, средняя; бугай легкий, тяжелый
Метод дубления	Хромовое
Конфигурация	Полукожа, полукожи без воротков, воротки
Толщина, характерная для данного артикула	В диапазоне от 1,4 до 2,6 мм
Цвет	Чёрный, цветной
Способ, характер и вид отделки, требования к внешнему виду	Кожи барабанного крашения, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью.

## Показатели химического состава и физико-механических свойств

Напряжение при появлении трещин лицевого слоя, 10 МПа, не менее	1,3
Предел прочности при растяжении, 10 МПа, не менее,	1,5
Удлинение при напряжении 10 МПа, %	25 – 45
Массовая доля окиси хрома, %, не менее	3,5
Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями, %, не менее	5,5

РАЗРАБОТАНО  
Главный технолог

В.В. Ефиманова