

Технические требования



Кожа для верха обуви должна вырабатываться в соответствии с СТО 36529386-002-2010 и настоящими техническими требованиями:

Наименование продукции (артикул)	Краст Юнион
Рекомендуемое назначение	Полуфабрикат для дальнейшей финишной отделки
Вид сырья	Выросток, полукожник, бычок, яловка легкая, средняя, бычина легкая, средняя; бугай легкий, тяжелый
Метод дубления	Хромовое
Конфигурация	Полукожа, полукожи без воротков
Толщина, характерная для данного артикула	В диапазоне от 0,8 до 2,0
Цвет	Чёрный, цветной, натуральный
Способ, характер и вид отделки, требования к внешнему виду	Кожи барабанного крашения, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью.

Показатели химического состава и физико-механических свойств

Напряжение при появлении трещин лицевого слоя, 10 МПа, не менее,	
при толщине до 1,2	1,1
от 1,21 до 1,6	1,2
от 1,61	1,4
Предел прочности при растяжении, 10 МПа, не менее,	
при толщине до 1,2	1,2
от 1,21 до 1,6	1,3
от 1,61	1,5
Удлинение при напряжении 10 МПа, %	20 - 55
Массовая доля окиси хрома, %, не менее	3,5
Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями, %, не менее	5

РАЗРАБОТАНО
Главный технолог

B.V. Ефиманова