


## Технические требования



Кожа для верха обуви должна вырабатываться в соответствии с СТО 36529386-002-2010 и настоящих технических требований:

|  |   |
|--|---|
| Наименование продукции (артикул)                           | Краст Флоттер   |
| Рекомендуемое назначение                                   | Полуфабрикат для дальнейшей финишной отделки                                  |
| Вид сырья  | Яловка легкая, средняя, бычина легкая, средняя; бугай легкий, тяжелый         |
| Метод дубления   | Хромовое  |
| Конфигурация   | Полукожа, полукожи без воротков   |
| Толщина, характерная для данного артикула                  | в диапазоне от 1,3 до 2,4 мм  |
| Цвет   | Чёрный, цветной, белый  |
| Способ, характер и вид отделки, требования к внешнему виду | Кожи барабанного крашения, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью. |

## Показатели химического состава и физико-механических свойств

|   |         |
|---|---------|
| Напряжение при появлении трещин лицевого слоя, 10 МПа, не менее                 | 1,3     |
| Предел прочности при растяжении, 10 МПа, не менее,                              | 1,5     |
| Удлинение при напряжении 10 МПа, %  | 20 – 45 |
| Массовая доля окиси хрома, %, не менее  | 3,2     |
| Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями, %, не менее | 5,5     |

РАЗРАБОТАНО  
Главный технолог

В.В. Ефиманова