

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

ИНВ. № 1291
ЭКЗ. № 1 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Русская кожа»
Ю.В. Литвинов
«27» июня 2014г.

СХЕМА СОРТИРОВКИ 5 - 12


Спилок WB (после строжки).

РАЗРАБОТАЛ:
НАЧАЛЬНИК ОТК


«10» 06 2014 г.


Л.А. Протасеева

СОГЛАСОВАЛ:
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ПРОДУКЦИИ


«10» 06 2014 г.


А.И. Танюшкин

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ


«16» 06 2014 г.


В.В.Ефиманова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ИНСПЕКЦИОННЫХ СОРТИРОВОК


«17» 06 2014 г.


А.И. Пугачев

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА «РОССИЯ»


«10» 06 2014 г.


Д.В. Лебедев

ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ


«14» 06 2014 г.

И.В. Ходырева

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА


«20» 06 2014 г.


С.Ю. Нефедов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА


«23» 06 2014 г.

Д.Б.Кутыгин

ДИРЕКТОР ПО КАЧЕСТВУ


«18» июня 2014 г.

Д.Н.Марсюков

Наименование продукта:	спилок WB (после строжки).
Конфигурация:	целый, чепрак, вороток.
Назначение:	для определения целевого назначения спилка WB.
Принцип сортировки:	в основу определения целевого назначения положены: физическая площадь П\Ф; количество, площадь и степень выраженности пороков.
Регламент сортировки:	согласно действующей ИТК.
Схема сортировки:	согласно действующей схеме сортировки-комплектовки.

Методика сортировки:

Целый / Чепрак

Направление	Площадь дм ²	Описание сорта
Подкладка черная	В соответствии со схемой сортировки-комплектовки	<ol style="list-style-type: none"> 1. заросшие свищи не более 10% от площади; 2. единичные дыры или открытые свищи, или глубокие подрезы; 3. сильная жилистость не более 10% от площади; 4. непростройка не более 10 % от площади; 5. слабо выраженная бактериальность.
Подкладка "Глобус"		<ol style="list-style-type: none"> 1. заросшие свищи не более 20% от площади; 2. не более 6 дыр или пороков приравненных к ним (глубокая подрезь, открытый свищ, единичная глубокая бактериальность). 3. открытые свищи групповые не более 1 дм². 4. глубокое бактериальное поражение в одном месте на площади не более 10%. 5. непростройка не более 20 % от площади;
Подкладка натуральная		<ol style="list-style-type: none"> 1. заросшие свищи более 20% от площади; 2. более 6 дыр или пороков приравненных к ним (глубокая подрезь, открытый свищ). 3. открытые свищи без ограничения. 4. глубокая бактериальность без ограничения. 5. непростройка не более 20 % от площади.
Франция Классик		<ol style="list-style-type: none"> 1. жилистость допускается 2. единичные подрезы (с учетом раскроя детали) 3. закрытые свищи групповые площадью до 6 дм² (А4) и 1 порок свищ/дыра на расстоянии не менее 15 см 4. непростройка, открытая жилистость по линии откраивания воротка не более 6 дм² (А4)
Франция FORD		<ol style="list-style-type: none"> 1. жилистость допускается 2. негрупповые свищи или дыры не более 2 шт 3. единичные подрезы (с учетом раскроя детали) 4. непростройка по линии откраивания воротка не более 4 дм²
Франция HRSL		<ol style="list-style-type: none"> 1. непростройка не более 6 дм² 2. ворсистость лицевой поверхности по полю не более 6 дм² (А4) 3. нарушение конфигурации не допускается Не более 2-х ниже перечисленных групп пороков 1. два единичных порока (дыра, свищ или подрезь) 2. групповые свищи площадью не более 0,25 дм² 3. глубокая бактериальность площадью не более 1 дм² 4. поверхностная жилистость по лицевой поверхности площадью не более 1 дм² 5. слабая бактериальность / подрезы / жилистость неощутимые рукой
Краст Авто		<ol style="list-style-type: none"> 1. нарушение конфигурации не допускается, углубления по контуру чепрака не более 15 см (подрезать до необходимых размеров не более 5% от площади) 2. дыры, глубокие подрезы на краевых участках обрезать, если до края чепрака не укладывается прямоугольник 11х30см. Сорт А 1. не более 1 подрезы и 1 дыры (открытого свища) 2. слабовыраженные заросшие свищи, слабая непростройка Сорт В 1. не более 1 подрезы и 2-х дыр (открытых свищей) 2. слабовыраженные заросшие свищи, слабая непростройка 3. неглубокие подрезы по чепраку

Велюр	<ol style="list-style-type: none"> 1. слабо выраженная бактериальность 2. жилистость внутренняя или поверхностная не более 10% от площади; 3. единичные дыры или открытые свищи до 4 шт.; 4. заросшие свищи не более 10% от площади (для 3-го сорта не более 20% от площади); 5. единичные неглубокие подрезы; 6. непрострожка не более 5% от площади.
Велюр Эконом	<ol style="list-style-type: none"> 1. глубокая жилистость не более 5% от площади; 2. слабая жилистость по площади; 3. единичные глубокие подрезы и дыры; 4. свищи не более 20% от площади; 5. открытые свищи не более 10% от площади; 6. неглубокие подрезы по площади; 7. слабо выраженная бактериальность;
Обувной гладкий	<ol style="list-style-type: none"> 1. глубокая жилистость не более 10%; 2. слабая жилистость по площади; 3. единичные дыры или открытые свищи; 4. заросшие свищи не более 15% от площади; 5. глубокие подрезы единичные; 6. непрострожка не более 15% от площади.
Обувной тисненый	<ol style="list-style-type: none"> 1. открытые свищи не более 15% от площади; 2. заросшие свищи без ограничений; 3. единичные дыры или глубокие подрезы; 4. жилистость; 5. непрострожка не более 15% от площади

Вороток		
Направление	Площадь дм²	Описание сорта
Подкладка черная		<ol style="list-style-type: none"> 1. заросшие свищи не более 10% от площади; 2. единичные дыры или открытые свищи, или глубокие подрезы; 3. сильная жилистость не более 10% от площади; 4. непрострожка не более 10 % от площади; 5. слабо выраженная бактериальность.
Подкладка натуральная		<ol style="list-style-type: none"> 1. заросшие свищи более 10% от площади; 2. более 2 дыры или открытых свищей или глубоких подрезей; 3. сильная жилистость более 10% от площади; 4. остальные пороки без ограничений 5. непрострожка не более 20 % от площади

Описание пороков:

Наименование	Тип	Описание
1. Открытые свищи	Прижизненный	Сквозные отверстия преимущественно в чепрачной части кож крупного рогатого скота, образовавшиеся вследствие повреждения личинками овода
2. Закрытые свищи	Прижизненный	Углубления или несквозные отверстия преимущественно в чепрачной части кож крупного рогатого скота, образовавшиеся вследствие повреждения личинками овода
2. Бактериальность	Технологический	Мелкие углубления (даже сквозные), представляющие собой очаги поражения бактериями
3. Дыра	Прижизненный	Порок в виде сквозного отверстия на коже.
4. Жилистость	Прижизненный	Порок в виде ветвеобразного рисунка от следов кровеносных сосудов.
5. Подрезь	Съем	Несквозной порез кожи с мездровой стороны, образовавшийся в результате небрежного съема
6. Прорезь	Съем	Сквозной порез кожи с мездровой стороны, образовавшийся в результате небрежного съема